



DESCRIPTION

- **Le MS 110** est un produit combiné dispersion/silicate à très faible viscosité.
- **MS 110** est conçu pour la consolidation de substrats minéraux poreux, sablonneux et poussiéreux et pour la consolidation du MS 112.

AVANTAGES

- Sans solvant et modifié aux polymères
- Perméable à la vapeur
- Ne provoque pas la formation de coquilles

DOMAINE D'UTILISATION

MS 110 est utilisé pour la consolidation de la maçonnerie, des plâtres et du béton endommagés. Il réduit l'absorption d'eau dans les substrats poreux, lie les sels nocifs et durcit le MS 112.

MS 110 réduit le risque de formation d'efflorescences salines dans la maçonnerie endommagée par le sel lors de la restauration des bâtiments et de la préservation des monuments. **Le MS 110** peut être utilisé sur des supports minéraux à l'exception du gypse. Les substrats peuvent être secs ou humides.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Emballage

Bidon de 20 kg ; Palette de 24 x 20 kg

Stockage et durée de conservation

Conserver à l'abri du gel et dans des conditions sèches.
S'il est stocké dans un sac non ouvert et dans un endroit sec, le produit se conserve environ 12 mois.

Consommation

0,1 - 0,25 kg/m² en fonction de l'absorption de la surface

MS 110

DONNÉES TECHNIQUES

Densité	Environ 1,0 kg/L
Apparence	Transparent, non collant
Retravaillable	Après environ 30 minutes

APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les contaminants grossiers et les efflorescences de sel sont éliminés mécaniquement avant l'application.

APPLIQUER MS 110

MS 110 est prêt à l'emploi et peut être appliqué au pinceau, au balai, au rouleau ou par pulvérisation. En cas d'utilisation avec MS 112, prétraitez le substrat avec **MS 110** et retravaillez avec la première couche de boue d'étanchéité après 30 minutes. Après la deuxième couche de boue d'étanchéité, retravailler immédiatement frais sur frais avec **MS 110** par pulvérisation. Nettoyez les outils avec de l'eau.

Conditions de température :

Entre +5°C et max 30°C

TRANSPORT

Matériau non dangereux

OUTILS

pinceau, rouleau ou équipement de pulvérisation

SÉCURITÉ

Portez des gants appropriés et des lunettes de protection. Pour des informations supplémentaires concernant les considérations de sécurité associées à la manipulation, au transport, au stockage et à l'élimination des matériaux, nous vous recommandons de consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

MS 110

Avis légal:

Veuillez noter que les informations et les données fournies sont données de bonne foi sur la base de nos connaissances actuelles, de calculs de laboratoire et d'expériences réelles, et servent de lignes directrices générales. Elles ne constituent pas des principes contraignants et peuvent ne pas couvrir chaque cas individuel en raison des diverses conditions de travail, des matériaux et des sites de construction. Pour cette raison, toute personne souhaitant utiliser le produit doit s'assurer au préalable qu'il convient à l'application envisagée. Nos produits et leur utilisation sont décrits dans un contexte général, et il est recommandé d'effectuer des tests ou de nous consulter en cas de doutes. À moins que nous ne fournissions explicitement une assurance écrite concernant la pertinence du produit pour une utilisation prévue contractuellement, tout conseil technique ou instruction n'est pas contraignant. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions actuelles de vente et de livraison.

