



BESCHRIJVING

- **MS 110** is een product met een zeer lage viscositeit, een combinatie van dispersie en silicaat.
- **MS 110** is ontworpen voor de consolidatie van poreuze, zanderige, stoffige minerale substraten en voor de consolidatie van de MS 112.

VOORDELEN

- Oplosmiddelvrij en polymeergemodificeerd
- Dampdoorlatend
- Veroorzaakt geen schelpvorming

TOEPASSINGSGEBIED

MS 110 wordt gebruikt voor de consolidatie van beschadigd metselwerk, pleisterwerk en beton. Het vermindert de wateropname in poreuze ondergronden, bindt schadelijke zouten en verhardt MS 112.

MS 110 vermindert het risico op zoutuitbloeiingen in door zout beschadigd metselwerk tijdens de restauratie van gebouwen en het behoud van monumenten. **MS 110** kan worden gebruikt op minerale ondergronden, met uitzondering van gips. De ondergronden kunnen droog of vochtig zijn.

PRODUCT INFORMATIE

Verpakking

Bus van 20 kg; 24 x 20 kg pallet

Opslag en houdbaarheid

Vorstvrij en droog bewaren.
Indien bewaard in een ongeopende zak en op een droge plaats, is het product ca. 12 maanden houdbaar.

Verbruik

0,1 - 0,25 kg/m² afhankelijk van de absorptie van het oppervlak

MS 110

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid

Ongeveer 1,0 kg/L

Uiterlijk

Helder, niet plakkerig

Herwerkbaar

Na ca. 30 minuten

TOEPASSING

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Grove verontreinigingen en zoutuitbloeiingen worden voor het aanbrengen mechanisch verwijderd.

AANBRENGEN VAN MS 110

MS 110 is klaar voor gebruik en kan worden aangebracht met een kwast, bezem, roller of door te spuiten. Bij gebruik met **MS 112** de ondergrond voorbehandelen met **MS 110** en na 30 minuten opnieuw bewerken met de eerste laag afdichtingsslurry. Na de tweede laag afdichtingsslurry onmiddellijk vers op vers bewerken met **MS 110** door te spuiten. Reinig het gereedschap met water.

Temperatuur omstandigheden:

Tussen +5°C tot max 30°C

TRANSPORT

Niet-gevaarlijk materiaal

GEREEDSCHAPPEN

Borstel-, roller- of spuitapparatuur

VEILIGHEID

Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Voor meer informatie over de veiligheidsoverwegingen in verband met het hanteren, transporteren, opslaan en afvoeren van de materialen, raden wij u aan ons veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

MS 110

Juridische kennisgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat de verstrekte informatie en gegevens te goeder trouw worden gegeven op basis van onze huidige kennis, laboratoriumberekeningen en praktijkervaringen, en dienen als algemene richtlijnen. Ze vormen geen bindende principes en kunnen mogelijk niet elk individueel geval dekken vanwege uiteenlopende werkomstandigheden, materialen en bouwlocaties. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken vooraf nagaan dat het geschikt is voor de beoogde toepassing. Onze producten en hun gebruik worden beschreven in een algemene context, en het wordt aanbevolen om tests uit te voeren of contact met ons op te nemen bij twijfel. Tenzij we expliciet schriftelijke garanties geven met betrekking tot de geschiktheid van het product voor een contractueel vastgelegd gebruik, zijn technisch advies of instructies niet bindend. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

