



DESCRIPTION

MICOBLOC est un revêtement qui protège contre la condensation et la formation de moisissures. Grâce à sa structure microporeuse régulatrice d'humidité, l'humidité de condensation est immédiatement répartie afin qu'elle puisse s'évaporer très rapidement.

AVANTAGES

- anti-condensation
- empêche le développement de moisissures et de bactéries
- sans émissions
- élastique
- absorbant
- durable

DOMAINE D'UTILISATION

MICOBLOC peut être appliqué sur les murs intérieurs et les plafonds présentant des formations superficielles de moisissures et des problèmes de condensation, ou là où des moisissures peuvent se développer.

MICOBLOC est appliqué dans les sous-sols, les espaces de vie, les espaces de stockage, l'industrie alimentaire, les brasseries,...

MICOBLOC est appliqué sur MS 111, MS 112 et MS White.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Emballage

Seau de 20 kg ; 24 x 20 seaux par palette

Stockage et durée de conservation

À conserver dans des conditions sèches. Si stocké dans un sac non ouvert, dans un endroit sec et protégé de la lumière directe du soleil, le produit reste valable pendant environ 12 mois.

Consommation

Minimum 0,7 kg/m²
En cas de forte charge en humidité : min. 1 kg/m²

MICOBLOC

DONNÉES TECHNIQUES

Densité	1,1 g/ cm³
Masse sèche	38 %
Temps de séchage (à 20°C et 65 % HR)	8h à 12h
Couleur standard	Blanc, mat
Facteur d'amortissement	0,106 (1,5 mm épaisseur de la couche)
Conductivité thermique	0,085 W/m*K

APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les supports doivent être propres et exempts d'huiles, de graisses, de solvants, de poussière et d'autres composants qui réduisent l'adhérence ou sont détachables. Nettoyez les surfaces affectées avec le **MICOBLOC nettoyant**.

APPLICATION DE MICOBLOC

Mélanger d'abord **Micobloc** et appliquer avec un pinceau ou un rouleau (minimum 2 à 3 couches). Peut également être appliqué avec un pistolet de pulvérisation airless.
Épaisseur de couche humide 0,6 à 1,0 mm
Épaisseur de couche sèche 0,5 à 0,8 mm

Conditions de température :

Entre +5°C et max 30°C

Notes importantes :

Toutes les valeurs et chiffres de consommation spécifiés sont déterminés dans des conditions de laboratoire. D'autres valeurs peuvent en résulter sur le chantier. Les températures élevées réduisent le temps de traitement, tandis que les températures plus basses le prolongent. La température minimale de traitement spécifiée doit être respectée. Aucun matériau supplémentaire ne doit être ajouté et les proportions de mélange ne doivent pas être modifiées !

MICOBLOC

TRANSPORT

Matériau non dangereux

OUTILS

Pinceau, rouleau ou pistolet de pulvérisation airless

SÉCURITÉ

Porter des gants appropriés et des lunettes de sécurité de protection. Pour des informations complémentaires concernant les mesures de sécurité lors de la manipulation, du transport, du stockage et de l'élimination des matériaux, nous vous recommandons de consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Avis légal:

Veuillez noter que les informations et les données fournies sont données de bonne foi sur la base de nos connaissances actuelles, de calculs de laboratoire et d'expériences réelles, et servent de lignes directrices générales. Elles ne constituent pas des principes contraignants et peuvent ne pas couvrir chaque cas individuel en raison des diverses conditions de travail, des matériaux et des sites de construction. Pour cette raison, toute personne souhaitant utiliser le produit doit s'assurer au préalable qu'il convient à l'application envisagée. Nos produits et leur utilisation sont décrits dans un contexte général, et il est recommandé d'effectuer des tests ou de nous consulter en cas de doutes. À moins que nous ne fournissions explicitement une assurance écrite concernant la pertinence du produit pour une utilisation prévue contractuellement, tout conseil technique ou instruction n'est pas contraignant. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions actuelles de vente et de livraison.

