



BESCHRIJVING

MICOBLOC is een coating die beschermt tegen condens en de vorming van schimmels. Door zijn microporeuze vochtregulerende structuur wordt condensvocht onmiddellijk verdeeld zodat het zeer snel kan verdampen.

VOORDELEN

- anti-condensatie
- verhindert de ontwikkeling van schimmels en bacteriën
- emissievrij
- elastisch
- dempend
- duurzaam

TOEPASSINGSGEBIED

MICOBLOC kan toegepast worden op binnenwanden en – plafonds die oppervlakkige schimmelvorming en condensproblemen vertonen of waar schimmels tot ontwikkeling kunnen komen.

MICOBLOC wordt toegepast in kelders, woonruimtes, opslagruimtes, voedingsindustrie, brouwerijen,...

MICOBLOC wordt toegepast op MS 111, MS 112 en MS White.

PRODUCT INFORMATIE

Verpakking

20 kg emmer ; 24 x 20 kg emmers per pallet

Opslag en houdbaarheid

Opslaan onder droge omstandigheden. Indien opgeslagen in een ongeopende zak, op een droge plaats en beschermt tegen direct zonlicht blijft het product ongeveer 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Minimum 0,7 kg/m²
Bij hoge vochtbelasting : min. 1 kg/m²

MICOBLOC

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid	1,1 g/ cm ³
Droge massa	38 %
Droogtijd (bij 20°C en 65 % RV)	8 à 12h
Standaardkleur	Wit, mat
Dempingsfactor	0,106 (1,5 mm laagdikte)
Warmtegeleiding	0,085 W/m*K

TOEPASSING

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

De ondergronden moeten schoon en vrij zijn van oliën, vetten, oplosmiddelen, stof en andere hechting-verminderende of losse componenten. Reinig de aangetaste oppervlakken met **Micobloc reiniger**.

AANBRENGEN VAN MICOBLOC

Micobloc vooreerst oproeren en aanbrengen met verfkwast of –rol (minimum 2 tot 3 lagen). Kan ook aangebracht worden met airless verfpistool.

Natte laagdikte 0,6 à 1,0 mm

Droge laagdikte 0,5 à 0,8 mm

Temperatuurcondities:

Tussen +5°C en max 30°C

Belangrijke opmerkingen:

Alle opgegeven waarden en verbruikscijfers zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. Op de bouwplaats kunnen andere waarden resulteren. Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd, terwijl lagere temperaturen deze verlengen. De minimum vermelde verwerkingstemperatuur moet worden nageleefd. Er mogen geen extra materialen worden toegevoegd en de mengverhoudingen mogen niet worden gewijzigd!

MICOBLOC

TRANSPORT

Niet-gevaarlijk materiaal

GEREEDSCHAPPEN

Verfkwast,-rol of airless verfpistool

VEILIGHEID

Draag geschikte handschoenen en beschermende veiligheidsbril. Voor aanvullende informatie met betrekking tot veiligheidsmaatregelen bij het hanteren, transporteren, opslaan en afvoeren van de materialen, raden we aan ons Veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Juridische kennisgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat de verstrekte informatie en gegevens te goeder trouw worden gegeven op basis van onze huidige kennis, laboratoriumberekeningen en praktijkervaringen, en dienen als algemene richtlijnen. Ze vormen geen bindende principes en kunnen mogelijk niet elk individueel geval dekken vanwege uiteenlopende werkomstandigheden, materialen en bouwlocaties. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken vooraf nagaan dat het geschikt is voor de beoogde toepassing. Onze producten en hun gebruik worden beschreven in een algemene context, en het wordt aanbevolen om tests uit te voeren of contact met ons op te nemen bij twijfel. Tenzij we expliciet schriftelijke garanties geven met betrekking tot de geschiktheid van het product voor een contractueel vastgelegd gebruik, zijn technisch advies of instructies niet bindend. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

