



BESCHREIBUNG

LARES® 2K Hybrid ist ein universell einsetzbare, zweikomponentige, flexible, polymermodifizierte Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533 (FPD)

PRODUKTVORTEILE

- UV-beständig
- Hochgradig flexibel und rissüberbrückend
- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Regenfest nach ca. 2,5 Stunden
- Radonsicher
- Spachtel.- streich.- und spritzbar
- Lösemittelfrei
- Überputzbar und überstreichbar
- Schnelle Durchtrocknung
- DIN 18533
- abP
- Entspricht den Prüfgrundsätzen-FPD
- CE (EN15814)
- EC 1

ANWENDUNGSBEREICHE

LARES® 2K Hybrid ist eine Dickbeschichtung, die zur Herstellung von rissüberbrückenden Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533 in den Anwendungsbereichen W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E geeignet sind. Zur Abdichtung von Innenräumen sowie zur Abdichtung von Behältern, Becken in und unter Wänden. Auch als Haftgrundierung auf alten Bitumenabdichtungen geeignet.

LARES® 2K Hybrid

TECHNISCHE DATEN

Verpackung	24,88 kg Kombipackung: 16kg Pulverkomponente und 8kg Flüssigkomponente 12,44 kg Kombi-Packung: 2 x 4kg Pulverkomponente und 1 x 4kg Flüssigkomponente
Lagerung und Haltbarkeitsdauer	Unter trockenen Bedingungen lagern. In einem ungeöffneten Beutel und an einem trockenen Ort gelagert, ist das Produkt etwa 9 Monate haltbar.
Dichte	ca. 1,2 kg/L
Verbrauch 2,0 mm Trockenschichtdicke	2,5 kg/m²
3,0 mm	3,8 kg/m²
4,0 mm	5,2 kg/m²
Kratzspachtelung	1,2 kg/m²
Plattenkleber	1,2 kg/m²
Verarbeitungszeit (20°C)	ca. 1 Stunde
Regenfest	ca.2,5 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis 30°C
Durchhärtung	ca, 1-2 Tage

VERARBEITUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu belegende Fläche darf keine Rückstände von Öl, Schalungsöl, Fett, Staub oder anderen Trennschichten aufweisen. Mauerwerksflächen sind zu verkleben, Kanten und Ecken (Länge 4 - 6 cm) sind abzurunden. Überstehende Mörtelreste sind abzuschlagen, Fugen und scharfe Unebenheiten sind auszugleichen. Bei PVC-Rohrdurchführungen Metallrohre mit Schleifpapier aufrauen, reinigen und ggf. anschleifen. Mineralische Untergründe müssen tragfähig, formstabil und frei von Rissen sein. Saugfähige mineralische Untergründe müssen vorher mit MS 110 grundiert werden.

MISCHEN und AUFRAGEN

Zum Anmischen die Komp. B (flüssig) in den Mischbehälter vorgeben und mit den Komp. A (Pulver) mit einem langsam laufenden Rührwerk (ca. 400 U/Min.) bis zum Erreichen einer Klumpen freien Masse (Mischdauer ca. 3 min) anrühren.
Der Auftrag erfolgt in zwei Lagen mittels Glättkelle, Quast, Pinsel oder mit geeigneter Spritztechnik. Beim Spritzverfahren kann der fertig angerührten Masse ca. 0,5 Ltr. Wasser zugefügt werden. Die zweite Lage kann aufgetragen werden, sobald die erste Schicht nicht mehr beschädigt werden kann.

LARES® 2K Hybrid

TRANSPORT

Ungefährliches Material

WERKZEUGE

Mixer (> 1000W, ca. 400 U/min), Kelle. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

SICHERHEIT

Tragen Sie eine Staubmaske (Partikelfilter P2), geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille. Für weitere Informationen über Sicherheitsmaßnahmen bei der Handhabung, dem Transport, der Lagerung und der Entsorgung der Materialien empfehlen wir, unser Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben und Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen gemacht wurden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Grundsätze dar und können aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Deshalb sollte jeder, der das Produkt einsetzen will, vorher prüfen, ob es für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Unsere Produkte und ihre Verwendung werden in einem allgemeinen Rahmen beschrieben, und es wird empfohlen, im Zweifelsfall Tests durchzuführen oder uns zu kontaktieren. Sofern wir keine ausdrücklichen schriftlichen Zusicherungen über die Eignung des Produkts für einen vertragsgemäße Verwendung, technische Beratung oder Anleitungen sind unverbindlich. Alle Aufträge werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.