



BESCHREIBUNG

- **MS Acryl** ist eine universell einsetzbare, reine Latex-Dispersion mit hohem Feststoffgehalt. **MS Acryl** ist weichmacher- und lösungsmittelfrei. Darüber hinaus frei von jeglichen Füllstoffen und Polyvinylacetat. Im Vergleich zu anderen Mörtelzusätzen handelt es sich um ein Konzentrat, welches grundsätzlich dem Anmachwasser zuzugeben ist, niemals ohne Wasserzusatz zu verwenden. Ausgewogene Kombination verschiedener Polymere

PRODUKTVORTEILE

- Konzentrat mit Wasser zu mischen
- Extra hoher Feststoffgehalt
- Kombination verschiedener Polymere
- Wasserfest
- Wasserverdünnbar
- Erhöht die Wasserdichtigkeit
- Erhöht Verschleissfestigkeit von Schlämmen und Mörteln
- Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens in mineralischen Produktsystemen
- Lösungsmittelfrei
- Weichmacherfrei
- Korrosionshemmend
- Wirkt in MS 112 flexibilisierend

ANWENDUNGSBEREICHE

MS Acryl wird zur Vergütung von MS 112, Mörteln, Putzen und Estrichen eingesetzt, sie dient in jeglichen mineralischen Produkten als Additiv und führt zu hervorragenden Verarbeitungseigenschaften in diesen Materialien. In Dichtungsschlämmen wirkt es flexibilisierend.

PRODUKTINFORMATION

Verpackung

10 kg Kanister; 60 x 10 kg Palette

Lagerung und Haltbarkeitsdauer

Frostfrei und kühl lagern. In einem geschlossenen Behälter und an einem trockenen Ort gelagert, ist das Produkt etwa 12 Monate haltbar.

Verbrauch

Zugabe von 10-20% zum Grundierwasser. Als Haftgrundierung: im Verhältnis 1:2 mit Wasser verdünnen.

MS Acryl

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Viskosität	Ca. 220 mPas
PH-Wert	Ca. 9
Dichte	ca. 1,0 kg/L
Gehalt an festen Stoffen	ca. 45%
Basis	Kautschukspezialdispersion, Additive
Konsistenz	Dickflüssig

VERARBEITUNG

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Alle mineralischen Untergründe außer Gips. Unterböden können trocken oder feucht sein

VERARBEITUNG MS Acryl

Zur Verbesserung der anwendungstechnischen Eigenschaften und zur Erhöhung der mechanischen Eigenschaften von MS 112, LARES Mörtelsysteme und LARES Putzen und Estrichen. Je nach Einsatzbereich kann dem Anmachwasser ca. 10 - max. 30 % **MS Acryl** zugegeben werden. Dieses Anmachwassergemisch wird dann vorgelegt (wichtig) und mit Dichtungsschlämme oder Werk trockenmörteln gemischt. Weitere Angabe zur genauen Dosierung sind den jeweiligen technischen Merkblättern zu entnehmen. Zur Herstellung einer Haftbrücke für Putze, kann **MS Acryl** 1:2 mit Wasser verdünnt werden.

Temperaturbedingungen:

Zwischen +5°C und maximal 30°C

MS Acryl

TRANSPORT

Ungefährliches Material

WERKZEUGE

Pinsel, Rolle oder Spritzgerät

SICHERHEIT

Tragen Sie geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit der Handhabung, dem Transport, der Lagerung und der Entsorgung der Materialien empfehlen wir, unser Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben und Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen gemacht wurden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Grundsätze dar und können aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Daher sollte sich jeder, der das Produkt verwenden will, vorher vergewissern, dass es für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet ist. Verwendungszweck. Unsere Produkte und ihre Verwendung werden in einem allgemeinen Kontext beschrieben, und es wird empfohlen, Tests durchzuführen oder uns im Zweifelsfall zu kontaktieren. Sofern wir nicht ausdrücklich schriftliche Garantien über die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck geben, sind technische Ratschläge oder Anweisungen nicht bindend. Alle Bestellungen werden zu unseren aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

