



BESCHREIBUNG

- **MS-Q** ist ein Schnellzement für die Abdichtung von Wasserinfiltrationen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache/effiziente Anwendung
- Bindung zwischen 1 und 3 Minuten (je nach Temperatur)
- Durch Zugabe von Sand kann MS-Q zur Herstellung eines schnell härtenden Mörtels verwendet werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

MS-Q ist das ideale Werkzeug, um das Eindringen von Wasser durch Risse und Öffnungen in Beton oder Mauerwerk in Kellern, Tanks, Tunneln, Schächten, Wasserleitungen usw. wirksam zu verhindern.

PRODUKTINFORMATION

Dosierung von Wasser

MS-Q Trockenanwendung auf Wasserinfiltration

Verpackung

20 kg Eimer mit 4 x 5 kg Säcken ; 32 x 20 kg Palette

Lagerung und Haltbarkeitsdauer

Unter trockenen Bedingungen lagern. In einem ungeöffneten Beutel und an einem trockenen Ort gelagert, ist das Produkt etwa 4 Monate haltbar.

Verbrauch

Je nach Anwendung

MS-Q

TECHNISCHE DATEN

Dichte

2,0 kg/L

Farbe

grau

VERARBEITUNG

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Die abzudichtenden Risse und Löcher sollten mindestens 2 cm tief und 2 cm breit ausgeschnitten werden.

Dieses Schnitzen muss rechtwinklig oder schwalbenschwanzförmig erfolgen (auf keinen Fall V-förmig!). Nach dem Schnitzen wird der Schleifstaub sorgfältig mit einer Bürste entfernt und die Löcher und Risse werden gründlich mit klarem Wasser ausgespült.

MISCHEN und AUFRAGEN VON MS-Q

Arbeiten Sie mit MS-Q von den Stellen mit dem niedrigsten Wasserdruck zu den Stellen mit dem höchsten Druck.

Drücken Sie MS-Q bei sehr hohem Wasserdruck nicht direkt in die Öffnung, aber halten Sie er in der Hand oder auf der Kelle, bis eine leichte Wärmeentwicklung anzeigt, dass der Aushärtungsprozess begonnen hat. Drücken Sie dann das MS-Q so kräftig wie möglich in die Öffnung.

Halten Sie den MS-Q Mörtel mehrere Minuten lang fest und unbeweglich an Ort und Stelle bis das Material aushärtet und das Wasser aufhört zu fließen.

Temperaturbedingungen:

Zwischen +5°C und maximal 30°C

Wichtige Hinweise:

Alle angegebenen Werte und Verbrauchswerte sind unter Laborbedingungen ermittelt. Auf der Baustelle können sich andere Werte ergeben. Hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit, niedrige Temperaturen verlängern sie. Die angegebene Mindestverarbeitungszeit muss eingehalten werden. Es dürfen keine weiteren Stoffe zugegeben und die Mischungsverhältnisse nicht verändert werden!

TRANSPORT

Ungefährliches Material

WERKZEUGE

Kelle

SICHERHEIT

Tragen Sie eine Staubmaske (Partikelfilter P2), geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille. Für weitere Informationen über Sicherheitsmaßnahmen bei der Handhabung, dem Transport, der Lagerung und der Entsorgung der Materialien empfehlen wir, unser Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

MS-Q

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben und Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen gemacht wurden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Grundsätze dar und können aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Daher sollte sich jeder, der das Produkt verwenden will, vorher vergewissern, dass es für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet ist. Verwendungszweck. Unsere Produkte und ihre Verwendung werden in einem allgemeinen Kontext beschrieben, und es wird empfohlen, Tests durchzuführen oder uns im Zweifelsfall zu kontaktieren. Sofern wir nicht ausdrücklich schriftliche Garantien über die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck geben, sind technische Ratschläge oder Anweisungen nicht bindend. Alle Bestellungen werden zu unseren aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

