



BESCHREIBUNG

- **LARES® Elastik C** ist ein flüssiger Zusatz um aus einer mineralische Dichtungsschlämme wie MS 112 eine rissüberbrückenden, gummiartigen Beschichtung herzustellen.

PRODUKTVORTEILE

- Lösemittelfrei
- Elastifizierend

ANWENDUNGSBEREICHE

LARES® Elastik C wird zur Vergütung von MS 112 eingesetzt um eine flexible mineralische Abdichtung herzustellen.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Dichte	1,0 kg/Liter
Festkörpergehalt	Ca. 50 %
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis 35°C
Verbrauch	Je nach Anwendung 3,0 – 8,0 Liter

*Alle Angaben sind Laborwerte. Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Sicherheitsdatenblättern und den Gebindeetiketten sind zu beachten.

ANWENDUNG

Materialverarbeitung

LARES® Elastik C wird unverdünnt mit MS 112 gemischt. **LARES® Elastik C** wird in ein sauberes Gefäß gegossen und MS 112 wird langsam bei laufendem Rührwerk zugeführt. Es wird so lange gemischt, bis eine klumpenfreie, homogene Schlämme erreicht ist, Mischzeit ca. 3 min.

LARES® Elastik C

LIEFERFORM

10 kg Kunststoffkanister
Artikel-Nr. 2.220.08

LAGERFAHIGHEIT

12 Monate (frostfrei und trocken, bei + 5°C bis + 25°C im Originalgebinde).

EMPHOLENE HILFSMITTEL

Handschuhe
Schutzbrille
Rührwerk

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben und Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen gemacht wurden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Grundsätze dar und können aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Deshalb sollte jeder, der das Produkt einsetzen will, vorher prüfen, ob es für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Unsere Produkte und ihre Verwendung werden in einem allgemeinen Rahmen beschrieben, und es wird empfohlen, im Zweifelsfall Tests durchzuführen oder uns zu kontaktieren. Sofern wir keine ausdrücklichen schriftlichen Zusicherungen über die Eignung des Produkts für einen vertragsgemäße Verwendung, technische Beratung oder Anleitungen sind unverbindlich. Alle Aufträge werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

