



DESCRIPTION

- **MS White** est un enduit de réparation très efficace pour la maçonnerie endommagée par le sel et l'humidité.

AVANTAGES

- Rendement élevé
- Surface blanche éclatante
- Haute résistance de surface

DOMAINE D'UTILISATION

MS White est un enduit de rénovation blanc résistant au sel, offrant une haute efficacité pour la réparation de substrats endommagés par l'humidité et le sel. **MS White** permet un séchage sans dommage de la maçonnerie et peut absorber de grandes quantités de sel sans se détériorer. **MS White** est adapté à la réparation de la maçonnerie endommagée par l'humidité et le sel, en combinaison avec des mesures d'étanchéité ultérieures.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Besoins en eau	4,2 – 4,5 L / kg MS White
Emballage	sac de 18kg ; Palette de 54 x 18 kg
Stockage et durée de conservation	Conservez dans des conditions sèches : protégez de la pluie, de la condensation et de l'humidité élevée. Si stocké dans un sac non ouvert et dans un endroit sec, le produit se conserve environ 12 mois.
Consommation	Environ 8 kg/m2/cm
Temps de travail (20°C)	Environ 30 minutes

MS White

DONNÉES TECHNIQUES

Densité	1,0 kg/L
Capacité portante	Après 16 heures
Résistance à la compression	< 5 N/mm ² après 28 jours
Résistance à la traction en flexion	> 2 N/mm ² après 28 jours

APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les adhérences de surface lâches et les efflorescences salines doivent être éliminées avant l'application. Le substrat doit être primé avec **MS 110** avant l'enduit. En fonction de l'absorption du substrat, la consommation est d'environ 120-250 g/m². **MS White** n'est pas un mortier étanche à l'eau sous pression pour l'étanchéité des bâtiments, il est donc nécessaire d'appliquer d'abord MS 111.

MÉLANGER ET APPLIQUER MS White

Pour chaque sac de **MS White**, ajoutez 5,8 à 6,3 litres d'eau dans un récipient de mélange propre, puis incorporez lentement la poudre à l'eau en remuant. Il est préférable d'utiliser un mélangeur à faible vitesse (>1000 W, environ 400 tpm) avec une tige de mélange appropriée. Remuez jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux. Temps de mélange : environ 3 minutes.

L'enduit est appliqué en une ou plusieurs couches avec une épaisseur totale allant jusqu'à 3,0 cm. L'épaisseur minimale de l'enduit est de 2 cm.

Conditions de température :

Entre +5°C et max 30°C

MS White

TRANSPORT

Matériau non dangereux

OUTILS

Mélangeur (>1000W, 400 tr/min), truelle de lissage, truelle de nivellement

SÉCURITÉ

Portez un masque anti-poussière (filtre à particules P2), des gants appropriés et des lunettes de protection. Pour des informations supplémentaires concernant les considérations de sécurité liées à la manipulation, au transport, au stockage et à l'élimination des matériaux, nous recommandons de consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Avis légal:

Veuillez noter que les informations et les données fournies sont données de bonne foi sur la base de nos connaissances actuelles, de calculs de laboratoire et d'expériences réelles, et servent de lignes directrices générales. Elles ne constituent pas des principes contraignants et peuvent ne pas couvrir chaque cas individuel en raison des diverses conditions de travail, des matériaux et des sites de construction. Pour cette raison, toute personne souhaitant utiliser le produit doit s'assurer au préalable qu'il convient à l'application envisagée. Nos produits et leur utilisation sont décrits dans un contexte général, et il est recommandé d'effectuer des tests ou de nous consulter en cas de doutes. À moins que nous ne fournissions explicitement une assurance écrite concernant la pertinence du produit pour une utilisation prévue contractuellement, tout conseil technique ou instruction n'est pas contraignant. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions actuelles de vente et de livraison.

