



BESCHRIJVING

- **MS White** is een zeer efficiënte herstelpleister voor zout- en vochtbeschadigd metselwerk.

VOORDELEN

- Hoog rendement
- Stralend wit oppervlak
- Hoge oppervlakterkte

TOEPASSINGSGEBIED

MS White is een zoutbestendige, witte renovatiepleister met een hoog rendement voor het herstel van door vocht en zout aangetaste ondergronden. **MS White** maakt het mogelijk om het metselwerk schadevrij te drogen en kan zonder schade grote hoeveelheden zout opnemen. **MS White** is geschikt voor het herstellen van door vocht en zout aangetast metselwerk, in combinatie met aansluitende afdichtingsmaatregelen.

PRODUCT INFORMATIE

Waterbehoefte	4,2 – 4,5 L / kg MS White
Verpakking	Zak van 18 kg; 54 x 18 kg pallet
Opslag en houdbaarheid	Bewaren in droge omstandigheden: beschermen tegen regen, condensatie en hoge luchtvochtigheid. Indien bewaard in een ongeopende zak en op een droge plaats, is het product ca. 12 maanden houdbaar.
Verbruik	Ca. 8 kg/m ² /cm
Werktijd (20°C)	Ca. 30 minuten

MS White

TECHNISCHE GEGEVENS	
Dichtheid	1,0 kg/L
Draagvermogen	Na 16 uur
Druksterkte	< 5 N/mm ² na 28 dagen
Buigtreksterkte	> 2 N/mm ² na 28 dagen

TOEPASSING	
VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK Losse oppervlakhechtingen en zoutuitbloeiingen moeten worden verwijderd voordat u begint met aanbrengen. Het oppervlak moet worden voorbehandeld met MS 110 voordat het pleisterwerk wordt aangebracht. Afhankelijk van de absorptie van het oppervlak is het verbruik ongeveer 120-250 g/m ² . MS White is geen drukwaterdichte mortel voor gebouwafdichting, daarom moet u eerst MS 111 aanbrengen.	
MENGEN EN AANBRENGEN VAN MS White Voor elk zakje MS White moeten 5,8 tot 6,3 liter water in een schoon mengcontainer worden gedaan, en de poeder moet langzaam aan het water worden toegevoegd terwijl u roert. Bij voorkeur dient een langzaam draaiende mixer (>1000 W, ca. 400 tpm) met een geschikte mengstaaf te worden gebruikt. Roer tot een klontervrije, homogene massa is bereikt. Mengtijd: ongeveer 3 minuten. De pleister wordt in één of meerdere lagen aangebracht met een totale dikte tot 3,0 cm. De minimale dikte van het pleisterwerk is 2 cm. Temperatuur omstandigheden: Tussen +5°C tot max 30°C	

MS White

TRANSPORT

Niet-gevaarlijk materiaal

GEREEDSCHAPPEN

Mixer (>1000 W, 400 tpm), gladstrijker, nivelleerplaat

VEILIGHEID

Draag een stofmasker (deeltjesfilter P2), geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Voor aanvullende informatie over de veiligheidsmaatregelen bij het hanteren, vervoeren, opslaan en verwijderen van de materialen, raden wij aan om onze Veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Juridische kennisgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat de verstrekte informatie en gegevens te goeder trouw worden gegeven op basis van onze huidige kennis, laboratoriumberekeningen en praktijkervaringen, en dienen als algemene richtlijnen. Ze vormen geen bindende principes en kunnen mogelijk niet elk individueel geval dekken vanwege uiteenlopende werkomstandigheden, materialen en bouwlocaties. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken vooraf nagaan dat het geschikt is voor de beoogde toepassing. Onze producten en hun gebruik worden beschreven in een algemene context, en het wordt aanbevolen om tests uit te voeren of contact met ons op te nemen bij twijfel. Tenzij we expliciet schriftelijke garanties geven met betrekking tot de geschiktheid van het product voor een contractueel vastgelegd gebruik, zijn technisch advies of instructies niet bindend. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

