



BESCHREIBUNG

- **MS 110** ist eine silikat- und polymerhaltige Tiefengrundierung mit hohem Feststoffanteil und neuer IQ-Silikattechnologie. Es ist sehr niedrigviskos und dringt tief in den Untergrund ein. Es führt zur Verengung der Kapillaroberfläche und wirkt bauteilverfestigend, durch die silikatische Reaktion mit dem alkalischen Untergrund.

PRODUKTVORTEILE

- Polymerhaltig
- Sprühfähig
- Bauteilverfestigend
- IQ-Silikattechnologie
- Tiefenpenetration
- Niedrigviskos
- Kapillarverengend
- Inaktiviert
bauschädliche Salze
- Auf salzgeschädigten
Untergründen
einzusetzen
- Universeller
Tiefengrund, auch
unter Farbanstrichen
- Extreme
Haftverbesserung für
nachfolgende
beschichtungen

ANWENDUNGSBEREICHE

MS 110 wird zur verfestigenden und abdichtenden Grundierung von mit bauschädlichen Salzen belasteten Untergründen/Oberflächen auf Mauerwerk und Beton, bzw. allen alkalischen Untergründen. Vor dem Aufbringen von z. B. MS 111, MS 112 und MS White verhindert **MS 110** das Eindringen von Salzen in die noch nicht abgebundene, frische Dichtungsschlämme oder den noch frischen Sanierputz. Darüber hinaus wird es zur Verfestigung von sandenden Oberflächen eingesetzt. **MS 110** ist hervorragend unter nachfolgenden Farbanstrichen einzusetzen.

MS 110

PRODUKTFORMATION

Verpackung	10 Kg Kanister, 60x 10 Kg Palette
Lagerung und Haltbarkeitsdauer	Frostfrei und trocken lagern. In einem ungeöffneten Kanister und an einem trockenen Ort gelagert, ist das Produkt etwa 12 Monate haltbar.
Verbrauch	0,1 - 0,25 kg/m2 je nach Oberflächenabsorption

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Milchig Weiß
Viskosität	<25 mPas
PH-Wert	Ca. 10,5
Konsistenz	Flüssig
Dichte	Ungefähr 1,0 Kg/L
Erscheinungsbild	Klar, nicht klebend
Nachbearbeitbar	Nach ca. 30 Minuten

VERARBEITUNG

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken oder feucht, tragfähig, eben, saugend, fest und sauber sein. Lose Bestandteile, Trennmittel, Schalöl, Fett und andere haftungsvermindernde Trennschichten sind vor der Anwendung von **MS 110** zu entfernen. Lose Fugen sind ca. 2 cm tief auszukratzen. Der Untergrund darf sowohl feucht oder trocken sein.

ANWENDUNG VON MS 110

MS 110 wird mit einem Quast, einer Bürste oder Spritzgerät auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen bzw. aufgesprüht. Nach einer Reaktions- bzw. Trockenzeit von mind. 30 Minuten, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wird der weitere Systemaufbau mit MS 112, MS 111 oder MS White Systemen fortgesetzt.

Temperaturbedingungen:
Zwischen +5°C und maximal 30°C

MS 110

TRANSPORT

Ungefährliches Material

WERKZEUGE

Pinsel, Rolle oder Spritzgerät

SICHERHEIT

Tragen Sie geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit der Handhabung, dem Transport, der Lagerung und der Entsorgung der Materialien empfehlen wir, unser Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

Rechtlicher Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben und Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer derzeitigen Kenntnisse, Laborberechnungen und praktischen Erfahrungen gemacht wurden und als allgemeine Richtlinien dienen. Sie stellen keine verbindlichen Grundsätze dar und können aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, Materialien und Baustellen nicht jeden Einzelfall abdecken. Daher sollte sich jeder, der das Produkt verwenden will, vorher vergewissern, dass es für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet ist. Verwendungszweck. Unsere Produkte und ihre Verwendung werden in einem allgemeinen Kontext beschrieben, und es wird empfohlen, Tests durchzuführen oder uns im Zweifelsfall zu kontaktieren. Sofern wir nicht ausdrücklich schriftliche Garantien über die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck geben, sind technische Ratschläge oder Anweisungen nicht bindend. Alle Bestellungen werden zu unseren aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

